

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA**BELPA CSA-420**

Klasyfikacja: DIN 28091-2-FA-AM1-0

Temp. max: +400° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 12

Kolor: jasno niebieski

Uniwersalna płyta elastomerowa na bazie włókien aramidowych i mineralnych, zabudowanych w kauczukach NBR. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem relaksacji naprężeń (BS7531 Grade Y), wysoką ściśliwością i niską gazoprzepuszczalnością. Powierzchnie płyty o wykończeniu nieprzywierającym.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA**BELPA CSA-120**

Klasyfikacja: DIN 28091-2-FA-CA13-O

Temp. max: +450° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 12

Kolor: jasno szary

Płyta z wysokiej jakości elastomerów wzmocnionych włóknem węglowym i aramidowym. Sprawdza się znakomicie w środowisku pary o niskich parametrach. Powierzchnie płyty o wykończeniu nieprzywierającym. Atest: Lloyds Register of Shipping. Płyta dostępna także w wersji zbrojonej siatką metalową i obustronnie grafitowana (typ CSC-120-MG).

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA**BELPA CSA-90**

Klasyfikacja: DIN 28091-2-FA-AM1-0

Temp. max: +400° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 10

Kolor: różowy

Uniwersalna płyta elastomerowa z włókien aramidowych i mineralnych, zabudowanych w kauczukach NBR. Wysoko odporna na rozciąganie, o dużej ściśliwości i niskiej gazoprzepuszczalności. Powierzchnie płyty o wykończeniu nieprzywierającym. Płyta dostępna także w wersji zbrojonej siatką metalową i obustronnie grafitowana (typ CSC-90-MG). Atesty: DVGW (DIN3535-6), DVGW (VP401), WRAS, Lloyds Register of Shipping.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA**BELPA CSA-320**

Klasyfikacja: DIN 28091-2-FA-AM1-0

Temp. max: +400° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 10

Kolor: blade różowy

Uniwersalna płyta elastomerowa z włókien aramidowych i mineralnych, zabudowanych w kauczukach NBR. O dużej ściśliwości i niskiej gazoprzepuszczalności. Powierzchnie płyty o wykończeniu nieprzywierającym.

Szczególnie polecana do pracy z wodą, olejami i węglowodorami.

Płyta dostępna także w wersji zbrojonej siatką metalową i obustronnie grafitowana (typ CSC-320-MG). Atesty: DVGW (DIN3535-6), DVGW (VP401), WRAS, Lloyds Register of Shipping.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA**BELPA ACID**

Klasyfikacja: DIN 28091-2-FA-MAZ1-O

Temp. max: +280° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 6

Kolor: biały

Płyta z mieszanki włókien aramidowych i mineralnych oraz nieorganicznych wypełniaczy, zabudowanych w specjalnej mieszance kauczuków o zwiększonej odporności chemicznej.

Powierzchnie płyty o wykończeniu nieprzywierającym.

Polecana do pracy z najczęściej występującymi w przemyśle kwasami, zasadami, olejami i rozcieńczalnikami.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA**BELPA CSA-56**

Klasyfikacja: DIN 28091-2-FA-AM2-O

Temp. max: +330° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 6

Kolor: łososiowy

Płyta na bazie włókien aramidowych i mineralnych, zabudowanych w wysokiej jakości kauczukach.

Charakteryzuje się kontrolowanym pęcznieniem, wysoką elastycznością, dobrą ściśliwością.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA**BELPA CSA-55**

Klasyfikacja: DIN 28091-2-FA-AM2-O

Temp. max: +330° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 6

Kolor: łososiowy

Płyta na bazie włókien aramidowych i mineralnych, zabudowanych w wysokiej jakości kauczukach.

Charakteryzuje się kontrolowanym pęcznieniem, wysoką elastycznością, dobrą ściśliwością.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA**BELPA CSA-50**

Klasyfikacja: DIN 28091-2-FA-AM31-O

Temp. max: +400° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 10

Kolor: blado groszkowy

Wykonana z elastomerów i chemicznie obojętnych wypełniaczy wzmocnionych aramidowymi i innymi nieorganicznymi włóknami zwiększającymi odporność na temperaturę i ciśnienie.

Szeroko stosowana uniwersalna płyta uszczelniająca.

Dostępna także zbrojona siatką metalową i obustronnie grafitowana (typ CSA-50-MG).

Atesty: DVGW (DIN3535-6), DVGW (VP401), KTW, Lloyds Register of Shipping.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA

GAMBIT AF300

Klasyfikacja: WT-79/95 , Atest Higien 3/B-1259/96, Uznanie UDT U-K-1/2-03, IGNIG nr 1/GM/2001

Temp. max: +300° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 10

Kolor: beżowy

Do wysokotemperaturowych połączeń kołnierzowych. Odpowiednia do pracy w kontakcie z wodą, parą wodną, roztworami soli, słabych kwasów i zasad.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA

GAMBIT AF-OIL

Klasyfikacja: WT-80/95, DIN 28090-1DuPont Specification G-81, WUG - GM 285/96, Uznanie UDT U-K-1/2-03, IGNIG nr 1/GM/2001

Temp. max: +350° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 13

Kolor: zielony

Do wysokotemperaturowych połączeń kołnierzowych. Odpowiednia do pracy w kontakcie z wodą, parą wodną, olejami, rozpuszczalnikami, roztworami soli, słabych kwasów i zasad. Atest Higien 3/B-1259/96

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA

GAMBIT PTFE

Klasyfikacja: Enichem internal norm cl.TM2

Temp. max: +250° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 6

Kolor: jasnoniebieski

Płyta na bazie czystego PTFE wypełnionego kompozycją włókien, poprawiającą odporność mechaniczną płyty z zachowaniem wysokiej odporności chemicznej PTFE. Odpowiednia do pracy z wszelkimi mediami, włączanie z silnymi kwasami i zasadami oraz stopionymi alkalicznie metalami, gazowym fluorem i fluorowodorem.

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA

POLONIT FA 300

Klasyfikacja: FA-AZ1-O według DIN 28091-2

Temp. max: -40°C do +400° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 9

Kolor: różowy

Kompozytowa płyta z włókien ar amidowych i innych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Przeznaczona do pracy w środowisku wody, pary wodnej, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazów obojętnych oraz produktów petrochemicznych. Certyfikaty: WUG-GM 154/98 - Na stosowanie w kopalniach , PZH - Na kontakt z żywnością, z wodą pitną UDT Nr UK-3/1

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA

POLONIT FA 0

Klasyfikacja: FA-AM1-O według DIN 28091-2

Temp. max: -40°C do +350° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 10

Kolor: blade łososiowy

Kompozytowa płyta z włókien aramidowych i oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Przeznaczona do pracy w środowisku wody, pary wodnej, wody morskiej, alkoholi, oleju, benzyny, nafty oraz innych produktów petrochemicznych. Certyfikaty: PZH - Na kontakt z żywnością, z wodą pitną UDT Nr UK-3/1

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA

POLONIT FA 0 1000

Klasyfikacja: FA-AM1-St według DIN 28091-2

Temp. max: -40°C do +350° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 12

Kolor: szary

Kompozytowa płyta z włókien aramidowych i oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR, zbrojona siatką stalową.

Przeznaczona do pracy w środowisku wody, pary wodnej, alkoholi, oleju, benzyny, nafty oraz innych produktów petrochemicznych. Certyfikaty: PZH - Na kontakt z żywnością, z wodą pitną UDT Nr UK-3/1

Płyta ŚREDNIOPARAMETROWA

POLONIT FA Acidit

Klasyfikacja: FA-GMZ-O według DIN 28091-2

Temp. max: +200° C

Ciśnienie maksymalne (MPa): 4

Kolor: biały

Kompozytowa płyta z włókien oraz napełniaczy odpornych na działanie kwasów i podwyższonej temperatury, związanych specjalnym kwasoodpornym elastomerem.

Przeznaczona do pracy w środowisku stężonych kwasów nieorganicznych i organicznych, a także ługów i wielu różnego rodzaju czynników chemicznych.